



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Ragasztó- és tömítőanyag PU Los 396

Kiváló minőségű, elasztikus, egykomponensű, poliuretán bázisú hézag tömítőanyag. Keményedés után tartósan elasztikus, kitűnő a vegyi anyag ellenálló képessége.

Alkalmazási terület:

- tömítésre és ragasztásra az építő és fémiparban
- rezgő szerkezetek strukturális összeköttetéseihez
- betonpadló hézagainak tömítéséhez
- tartályszerkezetek flexibilis ragasztásához
- hajóiparban lemeztoldások tömítéséhez
- tetőcserép, padlószegély, szellőzőcsövek ragasztásához

Technikai adatok: Hártyásodás: kb. 15 perc (20°C-on). Keményedés: 3 mm/24 h (20°C-on). Jó tapadó képességű. Keményedés után festhető. Hőmérséklet ellenálló képessége: -40°C-tól +70°C-ig.

Felhasználás:

A Los 396-al történő munka előtt az alapnak tisztának, száraznak, szilárdnak és teherbírónak kell lenni. Valamint nem lehet rajta olaj, zsír, festék, cement maradvány vagy más rosszul keményedő vagy laza rész. A fugát vagy a ragasztandó részt lehetőleg a tisztítás után egy erős sugárral kifűjjük. A fugát és ragasztási részt alaposan és gondosan előkészítjük. Minden részen, ahol nem biztos hogy a Los 396-t használható próbát kell csinálni. Los 396 minden kézi egyszerű kinyomó pisztollyal használhatjuk. A tömítőanyagot megmunkálása után elsimítjük. Csak olyan simítóanyag használható, ami nem okoz elszíneződést és a tömítőanyagon nem hagy hátra filmet. A Los 396 kikeményedése után nincs szükség időjárási védelemre.

Technikai adatok:

Bázis:	polyurethane
Felhasználási hőmérséklet:	+ 5°C + 30°C
Állóképesség ISO 7390:	< 2mm
Sűrűség:	1,17 g/ ml
Bőrképzési idő 23°C / 55% RF:	10 perc
Átkeményedés 24 óra után 23°C/55%RF:	3-4
Szállítás közbeni fagyállóság -15°C-ig:	igen
Eltarthatóság + 5°C és 25°C:	9 hónap
Praktikus nyúlóképesség:	+ - 25%
Hőmérséklet ellenálló képesség kikeményedés után:	-30°C + 80°C

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

